

产品技术资料表

产品编号: **WKY0234**
 产品描述: **SDLG水性灰色聚氨酯中间漆**

物理性能:	A 组分 WKY0234	B 组分 CTC2264	混合物
粘度(DIN4@25°C):	70-90s	---	70-90s
密度 (理论值):	1.39Kg/L	1.13Kg/L	1.35Kg/L
重量固含量(理论值):	59.05%	67.9%	60.06%
体积固含量 (理论值):	42.12%	66.8%	45.96%
混合比例:	---	---	100: 15 (重量比)
应用参数:			
底材/预处理:	---	---	预处理钢板
稀释比例:	---	---	视需要 0-10%
稀释剂:	---	---	水
施工:	---	---	喷涂
清洗溶剂:	---	---	水或醚类
固化方法	---	---	流平: 15-20' 烘干: 20'@70°C
漆膜数据:			
干膜厚度:	---	---	40-50 微米
光泽 (60度)	---	---	≤40GU
理论体积涂布率@25微米干膜厚:	---	---	18.38平方米/升

存储及保质期:

远离低温及高热, 存储温度范围: 5-40摄氏度
 在原包装内保质期: 8个月 (固化剂 6个月)

版本: 2

签发日期: 2020年06月16日

威士伯涂料(上海)有限公司

86-21-60865888

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。