

## 产 品 技 术 资 料 表

产品代码: **WLA3080**  
产品名称: **Aquaspar 350 Acrylic水性灰色底漆 (KSCN)**

### 物理数据:

粘度 (#D4 @ 25°C): 80-110秒  
密度 (理论值): 1.20Kg/L  
重量固含量 (理论值): 48.1%  
体积固含量 (理论值): 35.8%  
VOC (理论值): ≤10%(施工状态)

### 应用参数:

底材/预处理: 钢板或磷化板  
稀释比例: 视需要  
稀释剂: 去离子水  
施工: 喷涂  
清洗溶剂: 水  
固化条件: 烘干: 30分钟@60°C

### 漆膜数据:

干膜厚度: 40-50 微米  
光泽 (60度): ≤20  
理论体积涂布率 @ 25微米干膜厚: 14.32 平方米/升

### 存储及保质期:

远离低温及高热, 存储温度范围: 10-35摄氏度  
在原包装内保质期: 8个月

版本: 1

签发日期: 2019年12月30日

威士伯涂料(上海)有限公司

86-21-6086 5888

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。